

Nome tessuto	Fabric name	Produktname
		PATAGONIA FR
Impiego	Use	die Anwendung

Bande Verticale
Vertical Blinds
Vertikal Lamellen

☒

Rullo/pannello
Roller/panel
Rollos / Vorhänge

☒

Plisse
Pleated
Plissee

☐

Dati tecnici	Technical details		Technisches Datenblatt	
Altezza tessuto	Fabric height	Breite	mm	2000
Descrizione materiale	Fabric description	Materialbeschreibung	100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester	
Resinatura	Coating	Beschichtung	Copolimeri acrilici e derivati Acrylic copolymer and derivatives Polymeracrylate + Derivate	
Peso tessuto	Fabric weight	Gewebegewicht	(g/m²)	110±5
Peso rivestimento	Coating weight	Beschichtungsgewicht	(g/m²)	105±5
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	(g/m²)	215±10
Spessore	Thickness	Stoffdicke	mm	0.40±0.05
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	DM 26/06/84: Classe 1 DIN 4102: B1	
Comportamento da appeso (Verticali) Twisting Curling	Banging behaviour(Vertical) (MA2)** (MA6)**	Hängeverhalten(Vertical Lamellen) (°) (mm)	< 10 < 10	
Comportamento da appeso (Rullo) Curling	Banging behaviour(Roller) (MA34)**	Hängeverhalten(Rollos) (%)	< 2.0	
Stabilità dimensionale	Dimensional stability	Maßbeständigkeit (6h, 80 °C)	(%)	Trama <1 Warp <1 Schuß <1 Ordito <1 Weft <1 Kette <1
Manutenzione	Maintenance	Pflege- und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleanig with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar	

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003) considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva(U: 1.6 W/m2K e g: 0.70) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**g tot" value calculated according to regulation EN 13363-1 (October 2003) considering: Double-glazed glass pane with thermoprotective cover (U: 1.6 W/m2K and g: 0.72) and closed curtains

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1 (Oktober 2003) unter folgender Annahme: Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung (U: 1,6 W/m2 K und g=0,72) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend"; Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche

Nome tessuto	Fabric name	Produktname
		PATAGONIA FR

Valori energetici	Energetic value	Energetische Werte											
Stabilità alla luce	Light fastnes	(DIN EN ISO 105 B02)											
	Color	021	012	023	022	001	000	052	053	112	011	006	-
	≥	7	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	-
	Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	≥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riflessione della luce interna	Internal light reflection	Lichtreflektion der Innenseite (EN 410:1991)											
	Color	021	012	023	022	001	000	052	053	112	011	006	-
	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmissione UV	UV transmission	(EN 410:1991)											
	Color	021	012	023	022	001	000	052	053	112	011	006	-
	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-tot*	(EN 13363-1)												
	Color	021	012	023	022	001	000	052	053	112	011	006	-
	± 0.01	0.51	0.51	0.51	0.51	0.46	0.46	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
	Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	± 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comportamento alla luce	Behaviour to the light	(EN 410:1998) (380-780nm campo luce visibile)											
	Color	000	001	021-012-023-022-052-053-112-011-006					-	-	-	-	-
a) Riflessione luce / light reflection / Reflektion	± 2%	52	52	31 - 42					-	-	-	-	-
b) Trasmissione /light transmission / Transmission	± 2%	42	42	25 - 31					-	-	-	-	-
c) Assorbimento/light absorption/ Absorption	± 2%	5	5	27 - 43					-	-	-	-	-
	Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Riflessione luce / light reflection / Reflektion	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Trasmissione /light transmission / Transmission	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Assorbimento/light absorption/ Absorption	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comportamento al calore	Behaviour to the heat	(EN 410:1998) (380-2500nm) (%)											
	Color	021	012	023	022	001	000	052	053	112	011	006	-
a) Riflessione calore / heat reflection / Reflektion	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Trasmissione /heat transmission / Transmission	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Assorbimento/heat absorption/ Absorption	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Color	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Riflessione calore / heat reflection / Reflektion	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Trasmissione /heat transmission / Transmission	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Assorbimento/heat absorption/ Absorption	± 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003) considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva (U: 1.6 W/m2K e g: 0.70) e tende chiuse

** MA: metodo di analisi interno Tenditalia

*** misura al rifrattometro con inclinazione raggi di 60°: valori < 30 (valore di brillantezza, numero privo di unità di misura) corrispondono ad una valutazione di superficie "opaca"; valori compresi tra 30 e 70, indicano una superficie "normalmente brillante"; valori > 70 indicano una superficie "molto brillante"

**"g tot" value calculated according to regulation EN 13363-1 (October 2003) considering: Double-glazed glass pane with thermoprotective cover (U: 1.6 W/m2K and g: 0.72) and closed curtains

**MA: TENDITALIA'S internal method analysis

***measures on a refractometer with rays inclined at 60°: values<30 (brightness value, a number without unit of measurement) correspond to an "opaque" surface rating; values between 30 and 70 indicate a "very bright" surface

*Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1 (Oktober 2003) unter folgender Annahme: Doppelverglasung mit thermoreflektierender Beschichtung (U: 1,6 W/m2 K und g=0,72) bei geschlossenem Lamellenvorhang

**MA: Tenditalia interne Prüfmethode

***Reflektometerwert bei 60°:-Werte<30 (Glanzzahl als dimensionslose Zahl) entsprechen der subjektiven Einschätzung "matt/stumpf"; Werte zwischen 30 und 70 entsprechen der subjektiven Einschätzung "normal glänzend"; Werte>70 entsprechen der subjektiven Einschätzung einer "hoch glänzende" Oberfläche